

Pleiger Kunststoff GmbH & Co. KG

Eigenschaften von zelligem Vulkollan®

Eigenschaften Property Propriété Propiedad	Prüfvorschrift Test specification Spécification Norm de control	Maßeinheit Units Unité Unidad de medida					
Dichte Density Densité Densidad	ISO 845	kg/m ³	320	350	450	550	650
Reißfestigkeit Tensile strength Tension de rupture Tensión de rotura	ISO 37	MPa	2,5	3	4	5,5	7
Reißdehnung Elongation at break Allongement à la rupture Alargamiento a la rotura	ISO 37	%	400	400	400	400	400
Weiterreißwiderstand (Graves) Tear propagation resistance Résistance au déchirement amorcé Resistencia al desgarramiento progresivo	ISO 34	kN/m	7	8	12	16	20
Rückprallelastizität Rebound resilience Elasticité de rebondissement Elasticidad de chogue	ISO 4662	%	60	60	60	60	60
Druckverformungsrest Compression set Déformation rémanente à la compression Deformación remanente por compresión 70h/23°C 24h/70°C	ISO 815	%	3 3	3 10	3 7,5	3 8	3 9

Die Informationen dieser Seiten beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und befreien den Verarbeiter nicht von eigenen umfassenden Prüfungen.